

# BLOWER UP



## SCHEMA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Analisi chimica <i>Chemical analysis</i>	
SiC SiO <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + TiO <sub>2</sub> CaO + K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O	78-80% 10-15% 5-10% 1-2% <1%
Analisi mineralogica <i>Crystallographic analysis</i>	SILICON CARBIDE
Modulo di elasticità <i>Modulus of elasticity</i>	50 – 60 GPa
Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i>	9.5 – 10.5 %
Densità apparente <i>Bulk density</i>	2.3 – 2.4 g/cm <sup>3</sup>
Porosità apparente <i>Apparent porosity</i>	23 – 24 %
Coeff. di espansione termica (1000°C) <i>Thermal expansion coefficient (1000°C)</i>	4.2 – 4.8 x10 <sup>-6</sup> /K
Resistenza allo sbalzo termico <i>Thermal shock resistance</i>	Very Good
Massima temperatura di utilizzo <i>Max suggested working temperature</i>	1100°C

I dati riportati sono ottenuti dai test di laboratorio sul prodotto finito e non forniscono alcuna garanzia.  
*The technical data are obtained from laboratory tests on production and they give no guarantee.*



Via della Repubblica, 26 – ROTEGLIA – 42014 Castellarano (RE) ITALY tel. +39  
0536 851785 – 851779 – fax +39 0536 851247 [info@refrattari-speciali.it](mailto:info@refrattari-speciali.it) –  
[www.refrattari-speciali.it](http://www.refrattari-speciali.it)